

Principais Atributos da Seleção

- Económico
- Alta refletância de luz
- Resistência à umidade
HumiGuard™ Plus



- Pintura BioBlock™ na frente e verso dos painéis para inibir ou retardar o crescimento de mofo nas superfícies pintadas

Cor



Seleção Visual

Seleção de Desempenho

FACE DO PERFIL	DETALHE DAS BORDAS	NÚMERO DO ITEM	DIMENSÕES	ACÚSTICA		RESISTÊNCIA AO FOGO	RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO	REFLEXÃO DE LUZ	CUSTO DE INSTALAÇÃO
				NRC	CAC				
ENCORE		1933	600 x 1200 x 13mm	0,50	35	Classe A		0,86	\$
		1932	625 x 1250 x 13mm	0,50	35	Classe A		0,86	\$

Resistência à Deformação
4 pingos / HumiGuard Max
3 pingos / HumiGuard Plus

Alta Refletância da Luz

Custo Instalado Relativo
4 \$ / custo mais alto
1 \$ / custo mais baixo

Textura



ENCORE

Características Técnicas

Material

Fibra mineral modelada úmida

Acabamento da Superfície

Tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica

Fator de Propagação de Chama / Resistência ao Fogo

Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior (Rotulado por UL)

Classificação ASTM E 1264

Tipo III, Forma 1, Padrão E C

Recomendações para Carregamento

Consulte o catálogo de produtos Armstrong para obter maiores detalhes.

Peso

3,4 kg/m²

Garantia

Garantia limitada de 5 anos



Padrão disponível global